



金海發展(香港)有限公司

電話: (852) 2566 6328 傳真: (852) 2566 9366

聯絡人: 陳澤高、紀偉光、李柏賢、王健璋

2021年09月17日

現金櫃貨

型號 Product		每磅港幣 HKD/LBS	每公斤港幣 HKD/KGS	每噸美金 USD/MTS	每櫃/噸 FCL/MTS	交貨期 ETA	
ABS	ABS 15A1-H (到廠)	台化	8.52	18.77	2410	18	10月底
	ABS 15A1-H (香港)	台化	8.52	18.77	2410	18	10月底
	5000M TODOOR	台達	8.06	17.76	2280	19	現貨覆實
SAN	2200AE To DooR	台化	6.57	14.49	1860	18	10月
	2200AE	台化	6.57	14.49	1860	18	10月
	2200AE 主港	台化	6.50	14.33	1840	18	10月
GPPS	GP 5250 (香港)	台化	5.12	11.30	1450	18	10月
	GP 5250 (到廠)	台化	5.12	11.30	1450	18	10月
HIPS	HP 8250 (香港)	台化	5.79	12.78	1640	18	9月中底
	HP 8250 (到廠)	台化	5.79	12.78	1640	18	9月中底
PP	K1011	台化	4.65	10.24	1315	16	10月份
	K1023	台化	4.65	10.24	1315	16	10月份
	K1035	台化	4.65	10.24	1315	16	10月份
	K8003	台化	4.89	10.79	1385	16	10月份
	K8009	台化	4.89	10.79	1385	16	10月份
	K8025	台化	4.93	10.87	1395	16	10月份
	K4515	台化	5.32	11.72	1505	16	10月份
	K4535	台化	5.32	11.72	1505	16	10月份
	AV161 沙地 覆實	住友	4.77	10.52	1350	24.75	9月中底
PP	1120	永嘉	4.59	10.13	1300	16	10月份
	3015	永嘉	4.75	10.48	1345	16	10月份
	5090T	永嘉	5.11	11.26	1445	16	10月份
	1005	永嘉	4.77	10.52	1350	16	9月份
	1124	永嘉	4.66	10.28	1320	16	9月份
	3005	永嘉	4.88	10.75	1380	16	9月份
	3040	永嘉	4.77	10.52	1350	16	9月份
	3040C	永嘉	4.81	10.59	1360	16	9月份
	3204	永嘉	4.77	10.52	1350	16	9月份
	3084	永嘉	4.98	10.98	1410	16	9月份
	3080	永嘉	4.75	10.48	1345	16	9月份
	5018T	永嘉	5.14	11.33	1455	16	9月份
 歡迎來電查詢 專人解答	AG 1000 (高衝擊級MI:10)	台化	0.00	0.00		18	9月
	AG 10AP (高衝擊級MI:14)	台化	0.00	0.00		18	9月
	AG 10NP (押板級MI:7)	台化	0.00	0.00		18	9月
	AE 8200 (押管級MI:15)	台化	0.00	0.00		18	9月
	AE 8000 (押管級MI:3.5)	台化	0.00	0.00		18	9月
	AF 3500 (高流動級MI:50)	台化	0.00	0.00		18	9月
	AX 4100 (耐熱級 MI:5)	台化	0.00	0.00		18	9月
	AX 4000 (耐熱級 MI:10)	台化	0.00	0.00		18	9月
	ANC 120 (防火級MI:4.5)	台化	0.00	0.00		18	9月
	ANC 100 (防火級MI:5.2)	台化	0.00	0.00		18	9月
	AC 2300 (PC%:30)	台化	0.00	0.00	來電詢	18	9月
	AC 2500 (PC%:55)	台化	0.00	0.00		18	9月
	AC 2000 (PC%:60)	台化	0.00	0.00		18	9月
	AC 3100 (PC%:69)	台化	0.00	0.00		18	9月
	AC 3250 (PC%:65)	台化	0.00	0.00		18	9月
	AC 3610 (耐燃級)	台化	0.00	0.00		18	9月
	AC 3800 (透明阻燃級)	台化	0.00	0.00		18	9月
	AC 282 (擴散級, 車用)	台化	0.00	0.00		18	9月
	AC 9140 (超低溫耐衝級)	台化	0.00	0.00		18	9月
	AC 9144 (超低溫耐衝級)	台化	0.00	0.00		18	9月
AC 2914 (高透光級)	台化	0.00	0.00		18	9月	

油價72.61持平, CFR日本石腦油696 ↑ 0.21, FOB韓國苯1003 ↓ 4, FOB韓國SM1243 ↓ 5, CFR中國SM1263 ↓ 5,

韓國丙烯985持平, 韓國東北亞乙烯1110 ↑ 5, 韓國東南亞乙烯1050持 ↑ 5, 丁二烯980 ↓ 20